



DESCRIPTION

Isofrax 1260°C est une laine de silicate alcalino-terreux exclusive brevetée qui sert de base à toute la famille de produits Isofrax® 1260°C. En tant que leader mondial de la production de laines de silicate alcalino-terreux, Unifrax est en mesure de proposer l'une des gammes les plus complètes de fibres aux caractéristiques optimisées pour une grande variété d'applications.

CARACTERISTIQUES GENERALES

Les Fibres en vrac et fibres Hachées Isofrax 1260°C possèdent les caractéristiques exceptionnelles suivantes:

- Stabilité à haute température
- Faible conductivité thermique
- Résistance aux chocs thermiques
- Excellentes propriétés de formage par voie humide

APPLICATIONS TYPES

- Remplissage/isolation des vides
- Joints de dilatation
- Matière première pour le formage par voie humide
- Fabrication de textiles

Toute utilisation nouvelle et/ou particulière de ces produits pour une application figurant (ou non) dans la liste des applications mentionnées dans notre document, est soumise à l'accord préalable écrit de notre bureau technique.

*Economisez l'énergie sans plus attendre.
Contactez votre distributeur local.*

Unifrax France

T:+33 (0) 4 77 73 70 00 F:+33 (0) 4 77 73 39 91

www.unifrax.com

CARACTERISTIQUES TYPES DU PRODUIT

	<i>Isofrax</i>
Analyse chimique type (% du poids/fibre)	
SiO ₂	70.0 - 80.0
MgO	>18.0 - 27.0
Traces	<4.0
Propriétés chimiques	
Couleur	Blanc
Point de fusion (°C)	>1500
Diamètre de fibre moyen (microns)	4.0

Les produits Isofrax sont conçus pour être utilisés dans un large éventail d'applications hautes températures. Pour obtenir des conseils spécifiques sur une application ou sur les limites de température de service, veuillez contacter le bureau technique Unifrax le plus proche. Propriétés physiques et conductivité thermique mesurées selon la norme EN 1094-1.

FIBRES EN VRAC

Grade	Revêtement de fibre	Description
S17	Aucun	Ordinaire
S27	Lubrifiant organique	Lubrifiée

FIBRES HACHEES

Grade	Revêtement de fibre	Description
S172	Aucun	Finement hachée
S173	Aucun	Moyennement hachée
S174	Aucun	Hachée grossièrement

DISPONIBILITE

Les Fibres en vrac et Fibres hachées Isofrax 1260°C sont disponibles en standard en sacs polyéthylène de 20 kg. D'autres conditionnements sont disponibles sur demande, sous réserve de quantités minimum.

INFORMATIONS SECURITE

Une Fiche de Données de Sécurité est disponible. Elle décrit les propriétés de ce produit en lien avec la santé, la sécurité et l'environnement. Elle précise les risques potentiels et indique les précautions de manipulation ainsi que les procédures d'urgence. Lire attentivement cette fiche avant tout stockage, manipulation ou utilisation de ce produit.

Distribue par: